

布类胶带

产品	描述	黏合剂 ⁽¹⁾	胶带总厚度 (mm)	粘合强度 N/10mm	拉伸强度 N/10mm	延伸率 (%)	绝缘强度 (KV)	UL 隔热级 (°C)	阻燃型	CTI 材料组 ⁽²⁾	性能/优点
P-21	玻璃布胶带	R	0.185	5.0	360	6	3.0	155	否	I	高度贴合和超大体积使其成为高通用型胶带，包括在重型标准导线或高温情况下。
P-212	玻璃布胶带	S	0.191	4.5	322	6	3.5	200	是 (UL-510)	I	热额定值最高的玻璃布带，是凡需要特优耐融性与阻燃性的场合必用的优质胶带。
P-213	玻璃布胶带	A	0.185	4.0	322	6	3.0	155	否	I	适用于热固前后，且耐融性尤为关键的场合，具有真空条件下，漏气最少的特性。

注：(1)R=橡胶，A=丙烯酸，S=硅树脂，(2)CTI—Comparative Tracking Index. 可比性追踪数据所有数据都为典型性的，不可用于说明书的书写。

说明：样本列举了部分的产品说明，如果您有需要，请跟我们的销售人员联系，我们还有大量的其他胶带供您选择！

Permaccel[®]
A NITTO DENKO COMPANY